



Строительные смеси
премиум класса



good choice

Grout

Цветная затирочная смесь

Область применения:

Цветная затирочная смесь Grout предназначена для заполнения швов шириной до 30 мм между облицовочными материалами. Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей.

Модификации:

«лето» - артикул начинается с цифр «04XX» (температура применения +5...+30 °С);

«зима» - артикул начинается с цифр «54XX» (температура применения -5...+10 °С).

Технические характеристики:

Название параметра	RL	Ед. изм.
Влажность сухой смеси, не более	0,3	%
Максимальная фракция наполнителя	0,8	мм
Расход воды затворения	0,16 - 0,18	л/кг
Марка по подвижности	Пк2 (5-6)	-
Время жизни раствора, не менее	2	ч
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее	20	МПа
Адгезия через 28 суток, не менее	0,5	МПа
Морозостойкость, не менее	F50	цикл
Температура применения, «лето»	+5...+30	°С
Температура применения, «зима»	-5...+10	°С
Ширина шва	5 – 30	мм
Количество цветов	12	шт

Требования к основанию:

Швы и боковые стороны облицовочного материала должно быть прочными, твердыми, очищенными от пыли, выступающего клея и прочих загрязнений.

Способ применения:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 4-4,5литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешать механическим способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора пастообразная.

Заполнить шов полученным раствором при помощи специального пистолета или пакета. Через 30 – 60 минут, после того как затирка начнет подсыхать (т.е. примет консистенцию мокрого песка), загладить ее при помощи шпателя или специальной лопатки для расшивки. После того, как затирка полностью высохнет удалить излишки затирки жесткой щеткой.

Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности – оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания без добавления воды.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Расход смеси:

2 – 6 кг/м² в зависимости от ширины швов и формата облицовочного материала.

Фасовка:

Масса нетто – 6 кг.

Хранение:

Смесь следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения упакованных смесей составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу и в глаза – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.

Цветовая палитра:

6053
белый



6103
серый



6153
темно-серый



6203
бежевый



6403
кремовый



6453
светло-коричневый



6503
коричневый



6553
шоколадный



6653
черный